



COLOR EMULZE koncentrát 1:5

OBLAST POUŽITÍ

Základní nátěr, který se používá k impregnaci vápenných a vápenocementových povrchů, starých zkrídovatělych omítek a nátěrů, sádkartonových desek a jiných poréznych povrchů.

VLASTNOSTI

- proniká hluboko do podkladu,
- vodouředitelná, neškodná pro zdraví a životní prostředí,
- vyrovnává a snižuje nasákavost povrchu,
- zpevňuje špatně držící a staré zkrídovatělé vrstvy,
- zvyšuje přilnavost nových omítek a nátěrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Kopolymer styren akrylátů ve vodě
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bezbarvá
HUSTOTA	1,0 – 1,1 g/ml
REDENÍ	Vodou v poměru 1 : 5
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(h), 30 g/l (2010); obsah v produktu: max. 1 g/l
BALENÍ	1 l
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu. CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANAŠENÍ	Válečkem, štětcem
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C.
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Suchá a vhodná pro následnou aplikaci po 12 hodinách.
KRYVOST	Teoreticky: 8 – 12 m ² s 1 l a při jedné aplikaci zředěného základního nátěru. Skutečná spotřeba závisí na absorpční schopnosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NAŘADÍ	Vodou, ihned po použití.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte špatně držící staré nátěry, prach a jiné nečistoty. Při odstraňování nečistot mokřím čištěním musí být povrch před aplikací impregnace zcela suchý. Velké spáry a poškozené části povrchu vyplňte vyrovnávacím tmelem na minerální bázi.

Povrchy v exteriéru

1. Nové omítky

Před další úpravou se musí nechat schnout 2–4 týdny v závislosti na ročním období a teplotě. Před prvním nanesením nátěru použijte **COLOR EMULZE koncentrát 1:5**, která vám pomůže vyrovnat nasákavost povrchu.

2. Staré omítky

Znečištěné, křehké a zkrídovatělé omítky je nutné podle jejich stavu zcela očistit kartáčováním a/nebo omytím (pod tlakem – maximálně 60 bar).

3. Staré nátěry na bázi disperzních barev

Znečištěné a zkrídovatělé nátěry se musí omýt nebo očistit jiným způsobem. Nedržící nátěry se musí odstranit, abyste docílili pevného povrchu. Při mokřím čištění a/nebo odstraňování starých nátěrů musí být povrch před další úpravou zcela suchý.

Vnitřní povrchy

1. Nové omítky

Před další úpravou se musí nechat schnout 2–4 týdny v závislosti na ročním období a teplotě. Před prvním nanesením nátěru použijte základní nátěr, který vám pomůže vyrovnat nasákavost povrchu.

2. Staré nátěry na bázi disperzních barev

Odstraňte nečistoty z povrchu. Podle počtu starých vrstev a typu nátěru, který bude použit pro renovaci, použijte **COLOR EMULZE koncentrát 1:5**. Odstraňte uvolněné staré nátěry, abyste dosáhli pevného povrchu. Poškozená místa větších rozměrů a praskliny se musí zahladit pomocí vhodných vyrovnávacích tmelů na minerální bázi.

Povrch nezapomeňte naimpregnovat **COLOR EMULZE koncentrát 1:5**.

Hladké, lesklé a nepoškozené vrstvy před nátěrem lehce přebruste; použití penetraci není nutné.

Sádkartonové desky je třeba před zahladením pomocí vyrovnávacích tmelů naimpregnovat.

VII-2024





U reliéfních tapet (Rauhfaser) není třeba před aplikací nátěru impregnaci provádět. Zkřídovatělé nátěry je nutné zcela odstranit omytím. Staré tapety a zbytky lepidla musí být před nanesením nátěru zcela odstraněny.

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Povrchy stěn napadených plísněmi nebo řasami se musí před impregnací ošetřit vhodným biocidním prostředkem. Jakmile jsou stěny suché, plíseň mechanicky odstraňte.
- Při vyrovnávání stěn nebo stropů doporučujeme jejich povrchy nejprve naimpregnovat.
- Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Povrchy stěn napadených plísněmi nebo řasami se musí před impregnací ošetřit vhodným biocidním prostředkem. Jakmile jsou stěny suché, plíseň mechanicky odstraňte.
- Při vyrovnávání stěn nebo stropů doporučujeme jejich povrchy nejprve naimpregnovat.
- Nedostatečně nasákavý povrch brání tomu, aby do něj **COLOR EMULZE koncentrát 1:5** pronikala, což způsobí vytvoření hladkého lesklého filmu na povrchu, který před aplikací nátěru působí jako separační vrstva. Přílnavost vrchního nátěru bude proto špatná. Nenasákavé povrchy je nutné před použitím impregnace lehce přebrousit.