



COLOR TMEL NA DREVO

OBLASŤ NANÁŠANIA

Používa sa ako ochranný systém na odstránenie drevených defektov a poškodení ako sú pukliny, preliačiny, škrabance vo vnútorných priestoroch a vonku

VLASTNOSTI

- jednoducho sa nanáša
- dobré brúsenie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrydové spojivo, pigment, plnivá
FAREBNÝ ODTIEŇ	biely
TÓNOVANIE	/
LESK	matný
HUSTOTA	1,6 g/ml
RIEDENIE	tento výrobok sa neriedi
EU VOC kategória a limity	IIA(g), 350 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 340 g/l
BALENIE	0,5 kg, 0,9 kg
POUŽITELNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5 °C do + 35 °C, na suchom mieste) uvedené na obale.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE	
METÓDA NANÁŠANIA	hladidlo
PODMIENKY PRI PRÁCI	teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5 °C.
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti)	brúsiť po 6.tich hodinách, nasledujúca vrstva po 24 hodinách Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.
POKRYTIE	v závislosti od stupňa poškodenia
ČISTENIE NÁSTROJOV	COLOR ENAMEL RIEDIDLO

PRÍPRAVA POVRCHU

1. Drevené povrchy

Vlhkosť nesmie prekročiť 15 % pri ihličnatých stromoch a 12 % pri listnatých stromoch. Suchý povrch sa musí vybrúsiť a akákoľvek vosk, živica alebo masť sa musia odstrániť pomocou riedidla COLOR NITRO.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

POVRCH		PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	TMELLENIE	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER
DREVO	vnútri	brúsenie,	/	COLOR TMEL ZA DREVO	1x COLOR ZÁKLAD NA DREVO	2x COLOR EMAIL
	vonku	odstránenie nečistôt	1x COLOR LAZURA bezfarebný		2x COLOR ZÁKLAD NA DREVO	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- V zle vetraných priestoroch sa môže vyvysúť silný zápach organických rozpúšťadiel. Neodporúčame použitie náterov, ktoré sú založené na akrydovej živici v rozpúšťadlách, ktoré sa používajú na vnútorný nábytok.